

Механические и физические свойства

Испытания натурального камня и среды в Восточной Финляндии 2007

Производитель
Скала **Palin Granit Oy**
PG Black

Стандарт	Вид испытания	
EN 13755	Водопоглощаемость [%] – среднее значение Стандартное отклонение [%]	0,09 0,00
EN 1936	Кажущаяся плотность [кг/м ³] – среднее значение Плотность от ... до ... [кг/м ³] Стандартное отклонение [%]	3080 3080-3080 0
EN 1936	Открытая пористость [%] – среднее значение Стандартное отклонение [%]	0,29 0,00
EN 12372	Прочность на изгиб [МПа] – среднее значение Стандартное отклонение [МПа] Минимальное измеренное значение [МПа]	26,1 2 22,2
EN 12371	Прочность на изгиб после замораживания [МПа] – среднее значение Изменение средней прочности на изгиб после 48 циклов замораживания [%] Стандартное отклонение [МПа] Минимальное измеренное значение [МПа]	27,2 -4,2 1 25,1
EN 1926	Прочность на сжатие [МПа] – среднее значение Стандартное отклонение [МПа] Минимальное измеренное значение [МПа]	311 28,5 250
EN 12371	Прочность на сжатие после замораживания [МПа] – среднее значение Стандартное отклонение [МПа] Минимальное измеренное значение [МПа]	312 25,5 254
EN 1925	Капиллярная водопроницаемость C [g/m ² s _{0,5}] – среднее значение Стандартное отклонение [g/m ² s _{0,5}]	0,09 0,056
EN 14231 и референционные стандарты EN	Скользкость – поверхность сухая полированная, среднее значение Скользкость – поверхность мокрая полированная, среднее значение Скользкость – поверхность сухая шлифованная, среднее значение Скользкость – поверхность мокрая шлифованная, среднее значение	49,1 9,2 47 37,7
EN 14157 и другие референционные стандарты EN	Прочность на истирание [мм] – среднее значение	16
EN 13364	Прочность системы анкеровки – средняя разрушающая нагрузка [Н] Минимальное измеренное значение [Н] Стандартное отклонение [Н] d1 [mm] bA [mm]	4000 3062 500 10,9 40,3
EN 14066	Устойчивость к термическому шоку Видимые изменения Максимальное изменение массы [%] Максимальное изменение устойчивости к частоте [5]	отсутствие 0,02 5,6
EN 1925	Капиллярная водопроницаемость C [g/m ² s _{0,5}] – среднее параллельное значение Стандартное отклонение [g/m ² s _{0,5}]	отсутствие показаний
EN 12524	Коэффициент стойкости к водному пару [$\mu_{\text{сухой}}$] Коэффициент стойкости к водному пару [$\mu_{\text{мокрый}}$]	10000 10000